

Smartfloor



**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
ВИНИЛОВОЙ
ПЛИТКИ**

Инструкция по монтажу ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКИ **SmartFloor**

Благодарим вас за приобретение продукции Smartfloor. Просим внимательно ознакомиться с данной инструкцией, это позволит избежать ошибок и продлить срок службы вашего пола.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Виниловая плитка предназначена для использования во внутренних помещениях отапливаемых зданий и сооружений. Виниловую плитку не рекомендуется применять в условиях интенсивного движения и интенсивного воздействия абразивных материалов, жиров, масел и едких жидкостей (кислоты, щелочи). До начала укладки должны быть завершены все предыдущие строительные-монтажные работы (штукатурные, малярные работы, оклейка обоев, монтаж отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и вентиляции).

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ:

Вам потребуются: строительный нож, карандаш, рулетка, линейка, перчатки, металлический угольник, прикаточный валик для напольных покрытий, зубчатый шпатель – для нанесения клея (согласно рекомендациям производителя клея), притирочная доска. Клей подходящий (согласно инструкции производителя клея) для укладки модульных ПВХ покрытий (ПВХ-плитки, LVT), из расчета расхода на 1 м² согласно рекомендациям производителя клея.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ:

Перед началом и во время укладки напольного покрытия: температура воздуха в помещении должна составлять от +18°C до +25°C; температура основания (пола) до начала монтажа и в течение 24 часов после его завершения не должна быть ниже +18°C; максимально допустимая влажность воздуха в помещении не должна превышать 60%; система «теплый пол» должна быть отключена за 24 часа до начала монтажа; во время укладки и до полного высыхания клея (см инструкцию производителя) сквозняки в помещении не допускаются.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ:

Основание должно быть: Ровным: максимально допустимый перепад высоты поверхности основания – 2 миллиметра на 2 погонных метра; недопустимы неровности, ступенчатые перепады, ямки и бугорки; Монолитным: недопустимы трещины, разрывы и пустоты; необходима целостность структуры основания. Недопустимо использовать рыхлое, образующее новую пыль основание. Не допускается обрабатывать основание перед укладкой составами, содержащими красители; Чистым: перед монтажом необходимо тщательно убрать весь мусор и обеспылить основание, убедиться в отсутствии разлива строительных жидкостей, пятен масла и т.п.; Сухим: норма содержания влаги в цементной стяжке без подогрева ≤ 2%, в цементной стяжке с подогревом ≤ 1,8 %, в ангидридных стяжках (сульфат кальция) без подогрева ≤ 0,5%, в ангидридных стяжках (сульфат кальция) с подогревом ≤ 0,3%; Твердым: основание не должно деформироваться от приложенных нагрузок, в частности давления от ножек мебели и т.п. Виниловая плитка является пластичным материалом и точечную нагрузку полностью передает на основание. В качестве основания под виниловую плитку не могут применяться: дощатые полы, дерево содержащие плиты (ДВП, ДСП, ОСП, ЦСП), гипсосодержащие плиты (ГКЛ, ГВЛ и др.), линолеум, ковровое покрытие и другие мягкие и неоднородные основания.

ВАЖНО! В СЛУЧАЕ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ, ВСЕ ДЕФЕКТЫ СО ВРЕМЕНЕМ ПРОЯВЯТСЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКИ.

ПОДГОТОВКА К УКЛАДКЕ:

Перед укладкой виниловой плитки, невскрытые пачки должны быть акклиматизированы при комнатной температуре (около 18-24°C) в течение 24 часов. Пачки должны храниться в горизонтальном положении на ровном основании. Не допускается хранение пачек стоя на торце или боковом ребре во избежание деформации планок. Не допускается хранение виниловой плитки под воздействием прямых солнечных лучей и вблизи нагревательных приборов (расстояние до нагревательного прибора не менее 1 м). Дизайны виниловой плитки имеют градиент цвета. В упаковке могут находиться планки различного рисунка, неоднородного цвета, в рамках одной планки может происходить переход от более светлого оттенка к более темному, могут встречаться вкрапления, полосы, чернения и др. элементы дизайна имитирующие породы дерева и его структуру, данные эффекты не являются производственным браком. В связи с особенностями производства виниловая плитка может иметь расхождения по тону с образцами продукции, представленными в торговом зале, фотографиями, представленными в печатных и электронных каталогах, сети интернет и прочих информационных ресурсах. В одном помещении рекомендуется использовать покрытие из одной производственной партии. При укладке в одном помещении товара из разных партий допустимы разнотоны до двух цветовых тонов, а также визуально заметная разница в степени блеска. Данная особенность производственного процесса не является браком. При укладке товара из разных партий в одном помещении претензии по разнотону и разницы степени блеска не принимаются. Перед укладкой проверяйте каждую плитку из упаковки на наличие видимых дефектов, либо иных недостатков, требования по компенсации каких-либо затрат, связанных с укладкой виниловой плитки с видимыми дефектами, не принимаются.

УКЛАДКА:

- Виниловая плитка укладывается путём обязательной приклейки к основанию по всей поверхности, без пропусков, с использованием клея, подходящего для модульных ПВХ покрытий. Дополнительный клеевой слой, нанесенный на плитку заводом, является вспомогательным, и не подходит для окончательного приклеивания продукта. Данный клеевой слой служит для удобства при монтаже за счет более быстрой первоначальной фиксации.
- Схема укладки определяется выбранным проектом. Перед укладкой необходимо выполнить предварительную раскладку планок по всей площади помещения в соответствии с выбранным проектом и направлением рисунка. Оценить внешний вид, убедившись в соответствии общего вида пола проекту или желаемому результату.
- При укладке рекомендуем следить за тем, чтобы планки чередовались, не укладывать рядом планки с одинаковым рисунком или тоном.
- Исходя из «открытого времени выдержки клея» (рабочее время клея, когда он сохраняет клейкость) и собственных навыков определить площадь участка для нанесения клея. Клей должен наноситься равномерно с помощью зубчатого шпателя для клея, следуя рекомендациям производителя клея. Если на нанесенный клей не успели уложить плитку в течение «открытого времени выдержки клея», то такой остаток клея необходимо удалить, запрещается нанесение двойного слоя клея.
- После нанесения клея выждав необходимое время (см инструкцию к клею), начать укладку планок.
- Укладывать планки без зазоров и смещения относительно уложенных планок, предварительно сняв защитную пленку с тыльной стороны планки. Уложенную планку прижать разглаживающим движением по всей поверхности, не допуская смещения. Аналогично произвести укладку остальных планок, предназначенных для укладки на участок с нанесенным клеем.
- При необходимости произвести подрезку планок до необходимых размеров.
- При попадании клея на лицевую поверхность виниловой плитки, его необходимо сразу удалить с помощью влажной салфетки или губки.
- Обязательно прокатать всю поверхность участка с уложенными планками прикаточным валиком для удаления пузырьков воздуха между основанием и планками, обеспечения полного прилегания планок к основанию по всей поверхности и предотвращения поднятия краёв, через 20–30 минут повторить прикатку.
- Аналогично выполнить вышеуказанные операции для следующих участков пола, до полного завершения укладки.
- После завершения укладки оставить виниловую плитку до полного высыхания клея, согласно рекомендациям производителя клея.
- Не допускается контакт поверхности виниловой плитки с водой в течение первых 72-х часов после завершения укладки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД:

- Для продления срока службы рекомендуется проводить регулярный уход в виде сухой и влажной уборки.
- Для влажной уборки необходимо использовать нейтральные моющие средства, предназначенные для напольных ПВХ покрытий.
- На входе в помещение рекомендуется использование грязезащитных покрытий.
- При уходе за виниловой плиткой запрещено: использование чистящих абразивных веществ, отбеливающих, хлорсодержащих, щёлочесодержащих средств, растворителей; перемещение по поверхности виниловой плитки «волоком» любых предметов во избежание повреждения поверхности; удаление загрязнений острыми предметами, металлическими щётками, иными предметами с царапающей поверхностью; ставить на поверхность виниловой плитки ёмкости с едкими химическими веществами;
- Во избежание повреждения поверхности виниловой плитки на ножках мебели необходимо использовать мягкие защитные накладки, предназначенные для напольных покрытий, а под кресла на колесиках использовать специальный защитный коврик.

